

Bản chi tiết sản phẩm

K462

SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC

MÔ TẢ

K462: Là loại sơn giao thông hệ nước, công nghệ mới, làm tăng độ bền và khả năng tạo màng hơn hẳn sơn dung môi hiện hành.

K462: Được dùng để thi công sơn tẩm chắn con lươn bê tông đường giao thông.

K462: Là sơn được kết cấu với công nghệ sơn nước 100% Acrylic tính năng cao, nhằm tạo ra một loại sơn giao thông bền vững và không độc hại, dễ thi công.

K462: Độ bền tuyệt vời, sơn không gây nứt, có thể thi công bằng các thiết bị trải sơn đồng bộ chịu nước.

K462: Có tính bảo vệ môi trường hơn hẳn các loại sơn giao thông hệ dung môi.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Tất cả các bề mặt thi công phải khô và làm sạch bụi, rêu mốc, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ. Đối với bề mặt thi công mới là xi măng, bê tông cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi mới tiến hành sơn phủ.

Thi công:

- Nếu đặc có thể pha thêm 3-5% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 0,6-1,0 lít nước cho thùng 20kg và 0,1-0,2 lít cho thùng 4kg), khuấy thật kỹ.

- Nếu không dùng thêm các hạt phản quang thì dùng máy phun sơn.

- Nếu dùng thêm các hạt phản quang thì quy trình như sau:

- Đối với bề mặt đã có lớp sơn cũ. Tiến hành phun một lớp, sau đó phun hạt phản quang ngay khi màng sơn còn đang ướt và phải đảm bảo 40-60% hạt chìm trong sơn để hạt có độ bám dính vào màng sơn mà vẫn phản quang tốt.
- Đối với bề mặt mới, cần phun hai lớp và phải để thật khô lớp thứ nhất mới được phun lớp thứ hai, sau đó phun hạt phản quang ngay khi màng sơn còn đang ướt và phải đảm bảo 40-60% hạt chìm trong sơn để hạt có độ bám dính vào màng sơn mà vẫn phản quang tốt. Khi sử dụng sơn trên bề mặt nhựa đường tươi thì lớp sơn thứ nhất không lên quá dày và nên dùng loại hạt phản quang phù hợp.

Định mức: Tùy theo bề mặt vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo vệ thích hợp.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

Đóng gói: 4kg và 20kg/thùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 90 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 5 giờ

Hạn sử dụng: 6 tháng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>